

TECHNICKÝ LIST FILTRAČNÍ KŘEMELINY F10

MF CK10 M			
FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI			
Permeabilita	Darcy		0,100 - 0,180
Hustota za mokra	kg.m ⁻³	max.	500
Zrnitost/zbytek na síť			
0,25 mm	%	max.	0
0,045 mm	%	max.	3
pH vodního výluhu			7 - 9
Technologická vlhkost	%	max.	1
Ztráta žíháním	%	max.	0,5
Rozpustnost			
Al	mg.kg ⁻¹	max.	220
Ca	mg.kg ⁻¹	max.	50
Fe	mg.kg ⁻¹	max.	80
As	mg.kg ⁻¹	<	8,0
Zápach	žádný		
Chuť	žádná		
Barva	běžová		

Výrobce:
LB MINERALS, s.r.o.
Vodárenská 170, CZ-373 12 Borovany, Česká republika

Platnost od: 01.01.2021