

## TECHNICKÝ LIST FILTRAČNÍ KŘEMELINY F60

MF CK60 M			
FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI			
Permeabilita	Darcy		0,60 - 0,85
Hustota za mokra	kg.m <sup>-3</sup>	max.	500
Zrnitost/zbytek na síť			
0,25 mm	%	max.	0
0,045 mm	%	max.	15
pH vodního výluhu			7 - 9
Technologická vlhkost	%	max.	1
Ztráta žíháním	%	max.	0,5
Rozpustnost			
Al	mg.kg <sup>-1</sup>	max.	150
Ca	mg.kg <sup>-1</sup>	max.	100
Fe	mg.kg <sup>-1</sup>	max.	50
As	mg.kg <sup>-1</sup>	<	8,0
Zápach	žádný		
Chuť	žádná		
Barva	běžová		

Výrobce:  
LB MINERALS, s.r.o.  
Vodárenská 170, CZ-373 12 Borovany, Česká republika

Platnost od: 01.01.2021